Polifilms®
Solar & Security Films

DATOS DE EFICIENCIA TÉRMICA

Yaguarón 1277 esq. San José / Tel.: 2900 9909 / info@polifilms.com.uy / www.polifilms.com.uy

Polifilms - Datos de eficiencia térmica y control solar

Film	T.S.E.R.	V.L.T	I.R.	U.V	Emisivilidad
S.100µ	18.20%	87.50%	28.1%	<2%	0.86
S.200µ	19.20%	87.10%	28.80%	<2%	0.87
S.300µ	20.00%	85.60%	32.80%	<2%	0.87
U.400µ	21.10%	84.40%	32.80%	<2%	0.89
M.525µ	21.90%	84.10%	32.90%	<2%	0.90

T.S.E.R.: Total de Energía Solar Rechazada.
V.L.T: Transmisión de Luz Visible.
I.R.: Rechazo de Radiación Infrarroja.
U.V: Transmisión de Radiación Ultra Violeta.

1. Los resultados de rendimiento se obtuvieron a partir del film aplicado sobre el vidrio de 6 milímetros. La performance se ha calculado mediante el software Lawrence Berkeley Lab´s "Windowa 5.2" Las pruebas, equipos y métodos están en conformidad con las normas de la ASTM y la NFRC. Los datos están sujetos a variaciones dentro de los estandares de la industria.

2. Estos datos se proporcionan a titulo indicativo y no debe ser considerado parte de la base de cualquier negociación o transacción relacionada con los Productos Polifilms®. Los datos incluidos no constituye una recomendación, aplicación o certificación del producto o material ensayado.

Yaguarón 1277 esq. San José / Tel.: 2900 9909 / info@polifilms.com.uy / www.polifilms.com.uy